

Aluspray

ZM-RE-PRO-04-A (01/08/06)

Aluspray este un produs bazat pe fulgi de aluminiu. Acesta poate fi aplicat si fara primer pe straturile zincate la cald, metalizate sau poate fi aplicat peste straturile acoperite cu Zinga. Aluspray se aplica mai ales din motive estetice deoarece acesta ofera un aspect placut de aluminiu.

Date fizice si informatii tehnice

- Produs umed**

Componente	› Pudra de aluminiu › Hidrocarburi aromatice › Liant
Densitate	0.656 Kg/dm ³ (± 0.05 Kg/dm ³) la 20°C
Continut	Lichid
Propulsor	Eter dietilic
Punct de aprindere	-41°C (~propulsor)

- Película uscată**

Culoare	Aluminiu (~RAL 9006: comparabil cu cufundarea la cald)
Caracteristici speciale	Rezistentă sporită la socuri mecanice, abraziune și eroziune Foarte economic Eficient și solid
Rezistentă la temperatură	Minimum -40°C Maximum +150°C

- Ambalare**

500ml	Spray
-------	-------

- Conservare**

Depozitare	24 luni, pastrat în ambalajul original, depozitat pe verticală într-un loc uscat cu o temperatură între +5°C și maxim +40°C (de preferat la temperatura camerei ±18°C)
------------	--

ATENȚIE! Informațiile de pe această foaie sunt doar orientative și sunt bazate pe cele mai bune cunoștințe bazate pe experiența practică și testare. Condițiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de către noi, prin urmare, sunt în afara responsabilității noastre. Din aceste motive ne rezervăm dreptul de a nu răspunde în caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legătura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficiențele trebuie să fie făcută în termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numărul lotului în cauză. Ne rezervăm dreptul de a modifica formula în cazul în care proprietățile materiei prime prezintă schimbări. Această fișă tehnică înlocuiește toate specițiile anterioare.

Detalii de aplicare

- Recomandarile sistemului**

Sol	Pe toate suprafetele si vopselele compatibile Pe suprafete uscate Pe suprafete fara praf si fara ulei Pe suprafete degresate Pe suprafete inasprite pana la 50-70µm Rz
-----	--

- Acoperire si consum**

Acoperire teoretica	4m ² /Kg
Acoperire practica	Depinde de profilul de rugozitate a substratului si de metoda de aplicare

- Conditiiile de mediu in timpul aplicarii**

Temperatura ambientului	Minimum +5°C Maximum +40°C
-------------------------	-------------------------------

- Procesul de uscare si straturi**

Timp de uscare	Pentru 40µm GFU la +20°C intr-un ambient bine ventilat, 5 minute dupa ce este pregatit de atins
----------------	---

- Instructiuni speciale**

Aluspray trebuie agitat bine inainte de aplicare (sprayul se agita energic pentru minimum 30 de secunde dupa eliberarea bilelor) Sprayul se pastreaza intotdeauna vertical, la temperatura camerei Nu opriti procesul de pulverizare pana ce sprayul nu se goleste
--

Pentru mai multe recomandari specifice si detaliate cu privire la aplicarea produsului Aluspray va rugam sa contactati reprezentantul Zinga. Pentru informatii detaliate cu privire la riscurile pentru sanatate si securitate precum si precautii speciale pentru utilizare, va rugam sa consultati fisa de siguranta a produsului Aluspray.

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditiiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta in termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului in cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.